PLASTHYLEN
ZI N°3
2 Rue Blaise Pascal
60800 CREPY EN VALOIS
E-mail : contact@plasthylen.fr
Tél : 03 44 88 60 47 – Fax : 03 44 88 92 51
S.A.S. au capital de 353 235 euros
R.C. Compiègne B 431 834 944 – A.P.E. : 221 Z

FICHE TECHNIQUE

DESIGNATION DU PRODUIT : **DOUBLURES CONTAINER PEBD 240 LITRES NOIR 35 MICRONS REFERENCE 611352**

	UNITES	TOLERANCES	VALEURS MOYENNES
Propriétés dimensionnelles :			
Epaisseur moyenne	µm	± 8 %	35
½ Périmètre à l'ouverture	mm	± 3.5%	1140
Longueur utile	mm	± 3.5%	1350
Propriétés mécaniques :			
Résistance à la rupture SL*	N	± 10 %	16
Résistance à la rupture ST*	N	± 10 %	12
Allongement à la rupture SL*	%	± 10 %	480
Allongement à la rupture ST*	%	± 10 %	500
Résistance soudure de fond	N	± 10 %	10

Conditionnement : Rouleaux de 25 sacs / Carton de 100 sacs / Palette de 42 cartons

***** Remarques : SL = sens extrusion ; ST = sens transversal
Essais réalisés sur éprouvettes : Largeur = 25 mm ; vitesse = 500 mm / min