



PLASTHYLEN  
ZI N°3  
2, rue Blaise Pascal  
60800 CREPY EN VALOIS  
www.plasthylen@wanadoo.fr  
Tél : 03.44.88.60.47 - Fax : 03.44.88.92.51  
S.A.S au capital de 38 200 €uros  
R.C. Senlis B 431834 944 - A.P.E. : 252A

## FICHE TECHNIQUE

**DESIGNATION DU PRODUIT :** DOUBLURES CONTAINER PEBD  
330 LITRES NOIR 60 MICRONS  
REFERENCE : 611425

	UNITES	TOLERANCES	VALEURS MOYENNES
<b><u>Propriétés dimensionnelles :</u></b>			
Epaisseur moyenne	µm	± 5 %	60
½ Périmètre à l'ouverture	mm	± 20	1300
Longueur utile	mm	± 20	1350
<b><u>Propriétés mécaniques :</u></b>			
Résistance à la rupture SL*	N	± 10 %	20
Résistance à la rupture ST*	N	± 10 %	17
Allongement à la rupture SL*	%	± 10 %	520
Allongement à la rupture ST*	%	± 10 %	560
Résistance soudure de fond	N	± 10 %	10

\* Remarques : SL = sens extrusion ; ST = sens transversal

Essais réalisés sur éprouvettes : Largeur = 25 mm ; vitesse = 500 mm / min