

Kiehl-Eco-Refresher

Huile d'entretien filmogène phase aqueuse

Propriétés

Exclusivité mondiale, brevet déposé. Avive la couleur en fonction de l'essence du bois. Sèche mate, non parfumée, non pigmentée. Durcissement oxydatif, laisse respirer le bois, peut être lustrée. Mise en œuvre facile, filmogène, pouvoir gommant élevé. Accessible après environ 2 heures et essuyable après environ 2 jours. Kiehl-Eco-Refresher est exempt de métaux lourds et de solvants. Après durcissement, possibilité de traitement complémentaire avec Kiehl-Legnodur.

Composition

Composants à base d'huiles végétales, cires, tensioactifs non ioniques < 5 %, siccatifs exempts de métaux lourds.
pH produit concentré : env. 8

Domaine d'application

Pour l'entretien de toutes les essences de bois européennes. Pour les bois exotiques bruts, effectuer au préalable un test de compatibilité. Pour l'huilage de base et d'entretien de toutes surfaces en bois massif, comme parquet, plancher, bois de bout, parquet industriel, parquet huilé par UV, escaliers, panneaux OSB, bois contrecollé etc. Ne pas utiliser sur des sols en bois vitrifiés, protégés ou cirés.

Application

Une excellente adhérence et un aspect impeccable ne sont garantis que sur des surfaces propres, exemptes de graisse, cire, silicone, poussière et non protégées. La température du sol doit se situer entre 10 °C et 25 °C. Secouer énergiquement le bidon avant toute application.

Huilage de base : Un mode d'emploi détaillé est disponible sur demande.

Huilage d'entretien : Pour les surfaces en bois abîmées, effectuer au préalable un décapage mécanisé à sec (monobrosse, couronne d'aspiration, aspirateur, Kiehl-Legno-Pad). Déplacer la machine en mouvements circulaires jusqu'à ce que la surface soit nettoyée de façon homogène, que les dépôts de salissures soient éliminés des pores et que l'aspect soit uniforme. Éliminer ensuite la poussière résiduelle avec des textiles humides.

Mise en œuvre : Utiliser pur. Verser env. 200 ml sur le sol nettoyé. Répartir immédiatement sur env. 10 m² avec un mouilleur ou une frange en une couche fine et régulière. Procéder par bandes se chevauchant. Selon la nature de la surface, 1-2 applications seront nécessaires dans un intervalle de 2 heures.

Lustrage : La surface huilée sèche peut, jusqu'à 24 h après l'application, être lustrée avec une monobrosse (env. 150-1000 tr/min.) équipée d'un multi-disque pour obtenir une consolidation et un effet brillant.

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit.

Nettoyage des ustensiles : eau



Nettoyage et entretien des sols en bois



Indications : En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ne pas rejeter les résidus à l'égout, dans les cours d'eau ou le sol. Éviter de manger, boire et fumer pendant l'utilisation de Kiehl-Eco-Refresher. À conserver hors de portée des enfants. Utiliser rapidement les bidons entamés. Éliminer les restes de produit durcis avec les déchets domestiques. Apporter les restes de produit liquides à la déchetterie. Refermer le bidon immédiatement après utilisation. À base de matières premières issues de ressources renouvelables. L'emballage est recyclable. Pour de plus amples informations sur les raisons qui ont conduit à décerner l'Écolabel à ce produit, consultez le site Internet suivant : www.ecolabel.eu.

Consommation par m²

Huilage de base : env. 50 ml/m²,
en fonction du pouvoir absorbant du support
Huilage d'entretien : env. 20 ml/m²,
en fonction du pouvoir absorbant du support



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Conditionnement

Carton de 2 x 5 litres

Réf. j 22 16 05

Protéger du gel !

