



PLASTHYLEN

ZI N°3

2 Rue Blaise Pascal

60800 CREPY EN VALOIS

E-mail : contact@plastylen.fr

Tél : 03 44 88 60 47 – Fax : 03 44 88 92 51

S.A.S. au capital de 353 235 euros

R.C. Compiègne B 431 834 944 – A.P.E. : 221 Z

FICHE TECHNIQUE

DESIGNATION DU PRODUIT : **SAC POUBELLE PE BASSE DENSITE**
110 LITRES NEUTRE
REFERENCE 103656

	UNITES	TOLERANCES	VALEURS MOYENNES
<u>Propriétés dimensionnelles :</u>			
Epaisseur moyenne	µm	± 8 %	40
½ Périmètre à l'ouverture	mm	± 3.5%	700
Longueur utile	mm	± 3.5%	1100
<u>Propriétés mécaniques :</u>			
Résistance à la rupture SL*	N	± 10 %	16
Résistance à la rupture ST*	N	± 10 %	12
Allongement à la rupture SL*	%	± 10 %	480
Allongement à la rupture ST*	%	± 10 %	500
Résistance soudure de fond	N	± 10 %	10

Conditionnement : Rouleaux de 25 sacs / Carton de 200 sacs / Palette de 49 cartons

* Remarques : SL = sens extrusion ; ST = sens transversal

Essais réalisés sur éprouvettes : Largeur = 25 mm ; vitesse = 500 mm / min